



Tehdaslakatun urheilulattian ylilakkaus ja rajamaalaus heti asennuksen jälkeen

Esityöt

Valmistele pieni koealue ja levitä kerros Sportive Finishiä ja Paintia. Testaa lakan kiinnittyminen noin kolmen päivän kuluttua raaputtamalla kolikolla.

Ylilakattavan pinnan tulee olla täysin puhdas, kuiva ja pölytön, eikä sillä saa olla vahaa, kiilloketta tai vastaavaa tartuntaa estävää materiaalia. Vahattuja tai kiillokkeella käsiteltyjä lattioita ei voi ylilakata hiomatta pintaa puhtaalle puulle.

Tarkastuksen ja puhdistuksen jälkeen lattia tulee käsitellä Bona Prep -tartunnanparantajalla pakkauksen ohjeen mukaan. Karhennushiontaan voidaan käyttää Bona Scrad -hiontajärjestelmää, hiontaverkkoa tai -paperia. Karkeuden tulee olla 150.

Sportive Paint -maalin levitys

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä maali vesi-ohenteisille maaleille soveltuvalla telalla tai siveltimellä. Levitysmäärä vaikuttaa peittokykyyn, yleensä yksi levityskerta on riittävä. Huom! Työtilan ja maalin lämpötilan on oltava levitys- ja kuivumisaikana yli 13°C. Poista rajausteipit mahdollisimman pian maalauksen jälkeen. Kun Sportive Paint on täysin kuivunut, hio pinta kevyesti parhaan mahdollisen tartunnan varmistamiseksi. Sportive Finish -pintalakka voidaan levittää yleensä noin 24 tunnin kuluttua maalin kuivumisesta.





Sportive Finish -pintalakan levitys

Ravista astiaa huolellisesti ennen käyttöä tai pienemmän määrän sekoittamista. Lakka-astiassa ja kovetepullossa on mitta-asteikko pienemmän määrän sekoittamiseen. Kovetteen lisäyksen (4%) jälkeen ravista tai sekoita huolellisesti. Sekoituksen jälkeen odota 5 minuuttia. Sekoitettu tuote tulee käyttää 8 tunnin kuluessa. Lakka voidaan levittää telalla, Bona-aplikaattorilla tai huopalastalla.

Levitä lakka pehmeästi ja tasaisesti yli koko pinnan joko telalla tai kangaspintaisella lastalla. Pidä huoli, ettei lakkaukseen jää epätasaisuuksia tai kertymiä ja että koko pinta on peitetty.

Levitysmäärä on 8-10 m²/litra (120-100 g/m²)

Lattia voidaan haluttaessa välihioida kevyesti ensimmäisen lakkerroksen jälkeen. Jos halutaan levittää 3 kerrosta, tulee toisen pintalakkakerroksen kuivua yön yli ennen välihiointaa.

Kuivumisaika on 2½ - 3 tuntia/levityskerta (20°C, 60% RH)

Työaikana sekä noin viikon ajan levityksen jälkeen tulee tilan lämpötilan olla vähintään +13°C ja tilan tulee olla hyvin tuuletettu.

Lattia on "kävelykuiva" noin 8 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä ja kestää käyttöä 72 tunnin kuluttua. Lakka on lopullisesti kovettunut n. viikon kuluttua, jolloin se voidaan puhdistaa Bona Sportive Cleaner -tuotteilla. Kuivumisaikana suosittelemme vain kuivia siivousmenetelmiä.

Huom! On tärkeää huolehtia tilan riittävästä ilmastoinnista myös lakan kovettumisaikana, noin viikko levityksen jälkeen.

