

LF483107919-50 | 28 RN
1-säle, 13,3 x 148 x 2200 mm

Tammi Smoky & Smoky



Parketti on luonnontuote. Tämä valokuva esittää kyseisen parkettilajitelman keskimääräisen visuaalisen ilmeen noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

LF483107919-50 | 28 RN
1-säle, 13,3 x 148 x 2200 mm

Tammi Smoky & Smoky



Tuotetiedot

Tuotekategoria:	Uivat lattiarakenteet
Tuoteluokka:	1-säle
Tuotekoodi:	LF483107919-50 28 RN
EAN-koodi:	5901986830009
Materiaali:	Tammi
Värisävy/kuosi:	Smoky & Smoky
Kuvio	Lankkukuvio
Pintakäsittely	Petsi + mattalakka
Struktuuri	harjattu
Mitat	13,3 x 148 x 2200 / 2,7 mm
Toimitusaika	1-2 vrk
Valmistajan takuu	Rakennetakuu 30 vuotta
Pontti	Välinge 5G
Rakenne	3-kerrosrakenne
Pintakerros	2,7 mm kovapuukerros
Runko	Havupuulamelli 8,9 mm
Pohja	Havupuusäle 1,7 mm
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Pakettikoko	9 lautaa = 2,930 m ² = n.24 kg
Lavakoko	48 pkt = 140,64 m ² = n. 1170 kg
Valmistusmaa	Puola
CE	CE-merkintä, DOP

Tekniset tiedot

Kosteusprosentti:	8 % (+/- 1 %)
Paloluokka	Dfl-s1
Emissioluokka	E1, sopii allergikoille (EN 717-1)
Sertifikaatit	M1
Lämmönjohtavuus	0,11 W / mK
Lattialämmitys	Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa
Pinnan liukkaus	USRV 46

Asennustiedot

Asennustapa:	Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Höyrysulku asennetaan aina betonialustan päälle.
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Alustan lämpötila	15 - 18 °C
Betonin suhteellinen kosteus	Alle 85- 75 % RH (kts SisäRYL 2013)
Asennusvanerin/levyalustan kosteus	Alle 10 % RH
Alustan tasaisuus	+/- 2 - 3 mm
Huoneilman lämpötila	15 - 24 °C
Huoneilman kosteus	30 - 60 % RH
Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä	Max. 27 °C
Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys	Max. 5 °C

Hoito ja puhdistus

Hoito ja puhdistus	http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/
--------------------	---

Elinkaaritiedot

Pinnan ennallistaminen	Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa
Lattian korjaus	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa
Elinkaari	20-40 vuotta
Hävittäminen	Kaatopaikkajäte: Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.

TRIOFLOOR OY
triofloor.fi
trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130
fax 09-8521 972