

LN1014971917-35
1-säle, 14 x 138 x 2200 mm



Tammi Barrel Stonewashed



Parketti on luonnontuote. Tämä valokuva esittää kyseisen parkettilajitelman keskimääräisen visuaalisen ilmeen noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

LN1014971917-35

1-säle, 14 x 138 x 2200 mm

Tammi Barrel Stonewashed



TUOTEKORTTI:



TRIOFLOOR OY
triofloor.fi
trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130
fax 09-8521 972

Tuotetiedot

Tuotekategoria:	Uivat lattiarakenteet
Tuoteluokka:	1-säle
Tuotekoodi:	LN1014971917-35
Tehtaankoodi:	YBG84KFD
EAN-koodi:	7035580203674
Materiaali:	Tammi
Värisävy/kuosi:	Barrel
Lajitelma	Stonewashed
Kuvio	Lankkukuvio
Pintakäsittely	Petsi + LiveNatural-öljy
Struktuuri	harjattu+ viisteet 2 sivulla
Mitat	14 x 138 x 2200 / 3,5 mm
Hintaluokka	80-90 €/m ²
Toimitusaika	2-4 vko
Valmistajan takuu	Rakennetakuu 20 vuotta
Pontti	UniClic lukko +X-press päätylukko (5G)
Rakenne	3-kerrosrakenne
Pintakerros	3,5 mm kovapuukerros
Runko	Havupuulamelli 8,8 mm
Pohja	Havupuusäle 1,7 mm
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Pakettikoko	10 lautaa= 3,04 m ² = 24 kg
Lavakoko	42 pkt = 127,68 m ² = 1008 kg
Valmistusmaa	Liettua
CE	CE-merkintä, DOP

Tekniset tiedot

Kosteusprosentti:	8 % (+/- 1 %)
Paloluokka	Dfl-s1
Emissioluokka	E1, sopii allergikoille (EN 717-1)
Lämpöresistanssi	0,09 m ² /mK (EN 12524)
Lämmönjohtavuus	0,15 W/mK
Lattialämmitys	Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa
Pinnan liukkaus	USRV 24/R10
Sähkönjohtavuus	-

Asennustiedot

Asennustapa	Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Höyrysulku asennetaan aina betonialustan päälle.
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Alustan lämpötila	15 - 18 °C
Betonin suhteellinen kosteus	Alle 85- 75 % RH (kts SisäRYL 2013)
Asennusvanerin/levyalustan kosteus	Alle 10 % RH
Alustan tasaisuus	+/- 2 - 3 mm
Huoneilman lämpötila	15 - 24 °C
Huoneilman kosteus	30 - 60 % RH
Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä	Max. 27 °C
Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys	Max. 5 °C

Hoito ja puhdistus

Hoito ja puhdistus	http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/
--------------------	---

Elinkaaritiedot

Pinnan ennallistaminen	Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa
Lattian korjaus	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa
Elinkaari	20-40 vuotta
Hävittäminen	Kaatopaikkajäte: Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.