

LN1014959016-35
1-säle, 14 x 209 x 2200 mm

Tammi White Nights Fashion



noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

LN1014959016-35

1-säle, 14 x 209 x 2200 mm

Tammi White Nights Fashion



TUOTEKORTTI:



TRIOFLOOR OY
triofloor.fi
trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130
fax 09-8521 972

Tuotetiedot

Tuotekategoria:	Uivat lattiarakenteet
Tuoteryhmä:	Lautaparketti (C1)
Tuoteluokka:	1-säle
Tuotekoodi:	LN1014959016-35
Puulaji:	Tammi
Värisävy/kuosi:	White Nights
Lajitelma	Fashion
Kuvio	Lankkukuvio
Pintakäsittely	Petsi + öljy
Struktuuri	harjattu + viisteet 2 sivulla
Mitat	14 x 209 x 2200 / 3,5 mm
Hintaluokka	90-100 €/m²
Toimitusaika	1-2 vrk
Valmistajan takuu	Rakennetakuu 20 vuotta
Pontti	UniClic lukko +X-press päätylukko (5G)
Rakenne	3-kerrosrakenne
Pintakerros	3,5 mm kovapuukerros
Runko	Havupuulamelli 8,8 mm
Pohja	Havupuuvaneri 1,7 mm
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Pakettikoko	6 lautaa= 2,76 m² = 23 kg
Lavakoko	50 pkt = 138 m² = 1150 kg
Valmistusmaa	Liettua
CE	CE-merkintä

Tekniset tiedot

Kosteusprosentti:	8 % (+/- 1 %)
Paloluokka	Dfl-s1
Emissioluokka	E1, sopii allergikoille (EN 717-1)
Lämpöresistanssi	0,09 m²/mK (EN 12524)
Lämmönjohtavuus	0,15 W/mK
Lattialämmitys	Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa
Pinnan liukkaus	USRV 24/R10
Sähkönjohtavuus	-

Asennustiedot

Asennustapa:	Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Höyrysulku asennetaan aina betonialustan päälle.
Alustan lämpötila	15 - 18 °C
Betonin suhteellinen kosteus	Alle 85- 75 % RH (kts SisäRYL 2013)
Asennusvanerin/levyalustan kosteus	Alle 10 % RH
Alustan tasaisuus	+/- 2 - 3 mm
Huoneilman lämpötila	15 - 24 °C
Huoneilman kosteus	30 - 60 % RH
Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä	Max. 27 °C
Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys	Max. 5 °C

Hoito ja puhdistus

Hoito ja puhdistus	http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/
--------------------	---

Elinkaaritiedot

Pinnan uusiminen	Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa
Lattian korjaus	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa
Elinkaari	20-40 vuotta
Hävittäminen	Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.