

LN1044153921-35 (EAGLTKTD)  
3-säle, 14 x 215 x 2200 mm



# Tammi Alamo



Parketti on luonnontuote. Tämä valokuva esittää kyseisen parkettilajitelman keskimääräisen visuaalisen ilmeen noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.



LN1044153921-35 (EAGLTKTD)

3-säle, 14 x 215 x 2200 mm

# Tammi Alamo



TUOTEKORTTI:



TRIOFLOOR OY  
triofloor.fi  
trio@triofloor.fi  
puh. 09-854 5130  
fax 09-8521 972

## Tuotetiedot

Tuotekategoria	Uivat lattiarakenteet
Tuoteryhmä	Lautaparketti (C1)
Tuoteluokka	3-säle
Tuotekoodi	LN1044153921-35 (EAGLTKTD)
Puulaji	Tammi
Lajitelma	Stonewashed
Värisävy	Alamo
Kuvio	Juokseva sauvakuvio
Pintakäsittely	Petsi + LiveNatural-öljy
Mitat	14 x 215 x 2200 / 3,5 mm
Hintaluokka	50-60 €/m <sup>2</sup>
Toimitusaika	1-2 vrk
Valmistajan takuu	Rakennetakuu 20 vuotta
Pontti	UniClic lukko +X-press päätylukko (5G)
Rakenne	3-kerrosrakenne
Pintakerros	3,5 mm kovapuukerros
Runko	Havupuulamelli 8,8 mm
Pohja	Havupuuvilla 1,7 mm
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Pakettikoko	6 lautaa= 2,84 m <sup>2</sup> = 23 kg
Lavakoko	50 pkt = 142 m <sup>2</sup> = 1200 kg
Valmistusmaa	Liettua
CE	CE-merkintä

## Tekniset tiedot

Kosteusprosentti	8 % (+/- 1 %)
Paloluokka	Dfl-s1
Emissioluokka	E1, sopii allergikoille (EN 717-1)
Lämpöresistanssi	0,09 m <sup>2</sup> /mK (EN 12524)
Lämmönjohtavuus	0,15 W/mK
Lattialämmitys	Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa
Pinnan liukkaus	USRV26
Sähkönjohtavuus	-

## Asennustiedot

Asennustapa	Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Höyrysulku asennetaan aina betonialustan päälle.
Alustan lämpötila	15 - 18 °C
Betonin suhteellinen kosteus	Alle 85- 75 % RH (kts SisÄRYL 2013)
Asennusvanerin/levyalustan kosteus	Alle 10 % RH
Alustan tasaisuus	+/- 2 - 3 mm
Huoneilman lämpötila	15 - 24 °C
Huoneilman kosteus	30 - 60 % RH
Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä	Max. 27 °C
Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys	Max. 5 °C

## Hoito ja puhdistus

Hoito ja puhdistus	<a href="http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/">http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/</a>
--------------------	---

## Elinkaaritiedot

Pinnan uusiminen	Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa
Lattian korjaus	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa
Elinkaari	20-40 vuotta
Hävittäminen	Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.