

Tekniset tiedot - Classic ja Ideco korkkilattiat

Tulosta, täydennä tiedot ja dokumentoi talo- tai huoneistokirjaan.

Jälleenmyyjä:		Tuotenimi ja koodi:	
Asentaja/pvm:			
Tekniset tiedot		CLASSIC	IDECO
Kulutuksenkestoluokka / Lakkakerros	EN 685	33	33
Takuu kotikäytössä	Valmistajan takuu	10 vuotta	10 vuotta
Pintakäsittely	Erikoislakka	HOTCOATING	Digiprint +HOTCOATING
Pintakerros	Korkki	3 mm	3 mm
Runko	HDF 6,8 mm	Kosteussuojattu	Kosteussuojattu
Pohja	Aluskorkki	1,2 mm	1,2 mm
Lukkoprofiili		UNICLIC	UNICLIC
Laudan paksuus mm	EN 427	11	11
Laudan leveys mm	EN 428	305	305
Laudan pituus mm	EN428	915	915
Pakettikoko		6 laattaa = 1,68 m ² = 13,6 kg	6 laattaa = 1,68 m ² = 13,6 kg
Lavakoko		60 pkt = 100,80 m ² = 816 kg	60 pkt = 100,80 m ² = 816 kg
Asentaminen	Uiva asennustapa	Katso asennusohje + Yleiset suunnittelu- ja työohjeet /Triofloor	
Aluslattian vaatimukset	Tasaisuus	+/- 2-3 mm / 2 m	
	Kosteus	Betoni max. RH 85 % , puulevy 9 % (RYL 2013)	
	Alustan lämpötila	+15 ...+180C	
	Höyrynsulkumuovi	Aina betonilattian päälle	
Asennus- ja käyttöolosuhteet	Askeläänieriste	Tuotteessa valmiina	
	Huoneilman lämpötila	+ 18...+24 0C	
Soveltuu lattialämmitykseen	Huoneilman kosteus (RH %)	35 – 60 RH %	
	Pintalämpötila	max. + 27 0C	
Hoito ja puhdistus	Vaihtelu	max. + 5 0C / vrk	
	Ennaltaehkäisevä hoito	Ehkäise kuramatoilla lian ja kosteuden kulkeutumista lattioille. Älä koskaan jätä vettä lattialle. Käytä huopatassuja huonekalujen alla. Puhdista lattia säännöllisesti.	
	Imurointi ja nihkeä pyyhintä	Normaali viikoittainen siivous suoritetaan imuroimalla tai nihkeäksi väännetyllä mikrokuitumopilla ilman pesuainetta.	
	Synteettinen puhdistusaine	Likaiselle lattialle. Saippuapohjaisten yleispesuaineiden käyttö on kielletty kalvonmuodostuksen takia.	
	Mineraalitärpätti	Suklaa, rasva, öljy, kenkävoide ja korkojen jäljet.	
	Taloussprii	Värinauha, kuulakärkikynä, muste ja huulipuna.	
Pinnan uudistaminen ja lattian korjaaminen	Kylmä vesi	Veri	
	Uudistaminen	Pintaa ei saa koskaan hioa, lakata, vahata tai kiillottaa.	
Elinkaari ja hävittäminen	Korjaaminen	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa lattiaa purkamalla.	
	Elinkaari	yli 20 vuotta käytöstä ja hoidosta riippuen	
Paloluokka	Hävittäminen	Kaatopaikkajäte, voidaan hävittää polttamalla.	
	DIN 4102	Cfl-s1	Cfl-s1
Emissioarvot	Saksalainen Ü-standardi	Soveltuu allergikoille	Soveltuu allergikoille
Muotopysyvyys	EN 434	< 0,10 %	< 0,10 %
Askeläänivaimennus	EN 140	18 dB	18 dB
Kemikaalinkesto	EN 423	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä
HDF Kosteusturpoaminen 24 h	EN 317	< 8 %	< 8 %
Pyöräkuorman kesto	EN 425	Pyörämalli W	Pyörämalli W
Paino	EN 430	n. 8000 g / m ²	n. 8000 g / m ²
Jäännöspainauma	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Värinkesto(Digiprint)	EN 185-B02	-	7/8
Lämpöresistanssiluku	EN 12524	0.088 m ² K/W	0.088 m ² K/W
Valmistusmaa	EU		
Valmistuttaja ja maahantuoja	Triofloor Oy		

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA