

LF674443024-35
3-säle, 13 x 215 x 2200 mm



Tammi California Gospel



Parketti on luonnontuote. Tämä valokuva esittää kyseisen parkettilajitelman keskimääräisen visuaalisen ilmeen noin yhden neliömetrin mittaiselta alueelta. Painoteknisistä syistä kuvan värit voivat poiketa varsinaisen tuotteen väristä.

LF674443024-35

3-säle, 13 x 215 x 2200 mm

Tammi California Gospel



TUOTEKORTTI:



TRIOFLOOR OY
triofloor.fi
trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130
fax 09-8521 972

Tuotetiedot

Tuotekategoria:	Uivat lattiarakenteet
Tuoteryhmä:	Lautaparketti (C1)
Tuoteluokka:	3-säle
Tuotekoodi:	LF674443024-35
Puulaji:	Tammi
Värisävy/kuosi:	California
Lajitelma	Gospel
Kuvio	Juokseva sauvakuvio
Pintakäsittely	Petsi + mattalakka
Mitat	13 x 215 x 2200 / 2,5 mm
Hintaluokka	30-40 €/m ²
Toimitusaika	1-2 vrk
Valmistajan takuu	Rakennetakuu 20 vuotta
Pontti	UniClic lukko +X-press päätylukko (5G)
Rakenne	3-kerrosrakenne
Pintakerros	2,5 mm kovapuukerros
Runko	Havupuulamelli 8,8 mm
Pohja	Havupuuvilla 1,7 mm
Askeläänieriste	Vaatii erillisen askeläänieristeen
Pakettikoko	6 lautaa= 2,84 m ² = 24 kg
Lavakoko	50 pkt = 142 m ² = 1200 kg
Valmistusmaa	Liettua
CE	CE-merkintä

Tekniset tiedot

Kosteusprosentti:	8 % (+/- 1 %)
Paloluokka	Dfl-s1
Emissioluokka	E1, sopii allergikoille (EN 717-1)
Lämpöresistanssi	0,09 m ² /mK (EN 12524)
Lämmönjohtavuus	0,15 W/mK
Lattialämmitys	Soveltuu, raja-arvot asennustiedoissa
Pinnan liukkaus	USRV26
Sähkönjohtavuus	-

Asennustiedot

Asennustapa:	Asennetaan uivana irti kiinteistä rakenteista ja kalusteista. Höyrysulku asennetaan aina betonialustan päälle.
Alustan lämpötila	15 - 18 °C
Betonin suhteellinen kosteus	Alle 85- 75 % RH (kts SisäRYL 2013)
Asennusvanerin/levyalustan kosteus	Alle 10 % RH
Alustan tasaisuus	+/- 2 - 3 mm
Huoneilman lämpötila	15 - 24 °C
Huoneilman kosteus	30 - 60 % RH
Päällysteen max. pintalämpötila lattialämmityksessä	Max. 27 °C
Vuorokausivaihtelu/lattialämmitys	Max. 5 °C

Hoito ja puhdistus

Hoito ja puhdistus	http://triofloor.fi/lautaparketit/hoito-ohjeet/
--------------------	---

Elinkaaritiedot

Pinnan uusiminen	Hiomalla ja uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa
Lattian korjaus	Yksittäisiä lautoja voidaan vaihtaa
Elinkaari	20-40 vuotta
Hävittäminen	Liima- ja pintakäsittelyaineiden jäämien takia tuote voidaan polttaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.